

SÉRIE POUCIQUE AMERICAN STANDARD

Désignation commerciale (commercial name)	Côtes réelles (en mm) ø Extérieur External ø	Épaisseur Thickness	Masse kg/mètre Weight	Pressions nominales de travail en bars Working pressure (bars)	Pressions statiques d'éclatement en bars Burst pressure (bars)
TA 8,50X1,00	8,50	1	0,185	241	966
TA 9,52X0,89	9,52	0,89	0,190	186	745
TA 9,52X1,24	9,52	1,24	0,254	272	1086
TA 9,52X1,65	9,52	1,65	0,321	383	1532
TA 12,70X1,65	12,70	1,65	0,450	271	1083
TA 15,88X1,24	15,88	1,24	0,448	153	611
TA 15,88X1,65	15,88	1,65	0,580	210	839
TA 19,05X1,24	19,05	1,24	0,545	126	502
TA 19,05X1,65	19,05	1,65	0,709	171	685
TA 25,40X1,65	25,40	1,65	0,968	125	501
TA 25,40X2,00	25,40	2,00	1,156	154	617
TA 26,90X5,60	26,90	5,60	2,945	485	1938
TA 28,60X0,89	28,60	0,89	0,609	58	231
TA 31,75X2,11	31,75	2,11	1,544	128	513

*Normydro vous propose
les compléments
indispensables de votre tube*

*Normydro offer complement for
tubes, clamps, fittings, bending, ...*

